

## ADITEK HS

### DESCRIÇÃO

Hidrofugante a solventes orgânicos e uma mistura à base silanos e siloxanos. Penetra facilmente no substrato, não deixando película à superfície, não altera o aspeto natural dos materiais e mantém a capacidade de difusão de vapor da superfície.

Apresenta o efeito “pérola-gotícula”, que impede a penetração de humidade, evitando assim, danos causados pelo ciclo gelo/degelo da água absorvida, reduz a possibilidade do aparecimento de eflorescências, diminui a penetração de poeiras e impurezas nos poros das superfícies.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Para aplicação em materiais porosos, tais como, granitos, telhas, pedra e betão.

### PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

A superfície deve ser porosa, apresentar-se seca, limpa e bem aderente.

Retirar todos os contaminantes (poeiras, gorduras, restos de tinta e outros) e eliminar algas, musgos e bolores com a **Solução Desinfetante**.

Fissuras com mais de 200µm devem ser reparadas antes da aplicação do ADITEK HS.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação à trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão. Aplicar o ADITEK HS até à saturação do suporte, em substratos com elevada absorção, pode ser necessário aplicar várias demãos, sem deixar a demão anterior secar. Aplicar “fresco sobre fresco” e evitar escorridos. Proteger cuidadosamente todas as superfícies envolventes. Os salpicos sobre superfícies vizinhas podem causar dificuldades na sua pintura ou repintura. Não aplicar sobre suportes muito quentes e com grande incidência solar.

**Rendimento (teórico):** 2-5m<sup>2</sup>/L (em função das condições de aplicação e da absorção do suporte).

**Intervalo entre demãos:** fresco sobre fresco até à saturação do suporte.

**Diluyente de limpeza:** Diluyente sintético.

### COMPONENTES

Monocomponente.

### SOLVENTES E PROPORÇÕES DE DILUIÇÃO

Este produto encontra-se no mercado pronto a ser aplicado.

### CONDIÇÕES DURANTE APLICAÇÃO

Para uma boa aplicação, a temperatura ambiente deverá estar entre 5 e os 30°C e a humidade relativa entre os 50 e os 70%. As superfícies não deverão estar acima dos 25°C e evitar a aplicação com incidência direta do sol, em superfícies muito quentes e evitar o vento forte.

## CARATERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Cor</b>	Incolor
<b>Acabamento</b>	
Cor	Não aplicável
Brilho	Não aplicável
Textura	Não aplicável
<b>Secagem:</b> (20°C 65% HR)	
Superficial	Não aplicável
Lixagem	Não aplicável
Seco	ca. 4 horas
<b>Viscosidade</b>	12-14 s a 20oC (Thomas-STORMER ASTM D-562)
<b>Densidade (g/cm³):</b>	0,79 ± 0,02 a 20 °C (picnómetro DIN 53217)

**TEOR DE COV's** Não aplicável.

**EMBALAGENS** 1, 5, 25 e 200Lt.

**ARMAZENAGEM** Conservado nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, a uma temperatura compreendida entre 5°C e 35°C, este produto é estável por um período de seis meses.

**SEGURANÇA** Recomenda-se o uso de EPI adequado. Manter fora do alcance das crianças. Não deitar os resíduos no esgoto. Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar somente em locais bem ventilados.

Para informações, deverá ser consultada a respectiva "Ficha de Segurança".

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorreta dos produtos.
- Garantimos a constância da qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de fornecimento.