

DIERA PLASTIN – Tinta interior/exterior

DESCRIÇÃO	Tinta à base de uma dispersão de vinyl veova, contendo pigmentos, cargas e aditivos em proporções devidamente equilibradas. Tinta decorativa mate, especialmente concebida para interiores e exteriores, de fácil aplicação, apresenta acabamentos uniformes e tem bom poder de cobertura.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Destina-se principalmente à aplicação em rebocos de paredes interiores. Pode também ser aplicada em rebocos de fachadas e paredes exteriores.
PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	As superfícies devem estar em bom estado de conservação, limpas, secas, isentas de sujidade, de poeiras, eflorescências, fungos/algas, e produtos de decomposição. • Em rebocos novos a cura do cimento deverá ser completa (28 dias). • Para repintura deve ser retirada a tinta velha não aderente e reparadas as zonas danificadas. • Suportes contaminados com fungos e algas, efetuar um tratamento prévio com Solução Desinfetante; Aconselha-se o uso de um primário de acordo com o tipo de suporte.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	A tinta deve ser bem mexida antes de aplicar para garantir a sua homogeneização. A aplicação pode ser efetuada à trincha ou rolo. Rendimento (teórico): 7-12m²/L/demão (em função das condições de aplicação e da absorção do suporte). Nº demãos: 2 a 3 demãos Intervalo entre demãos: 6-8 horas Diluyente de limpeza: Água
COMPONENTES	Monocomponente.
SOLVENTES E PROPORÇÕES DE DILUIÇÃO	A diluição máxima recomendada é de 10 a 15%, na primeira demão e cerca de 5% nas demãos seguintes.
CONDIÇÕES DURANTE APLICAÇÃO	Para uma boa aplicação, a temperatura ambiente deverá estar entre 5 e os 30°C e a humidade relativa entre os 50 e os 70%. As superfícies não deverão estar acima dos 25°C e evitar a aplicação com incidência direta do sol e evitar o vento forte ou canalizado.

CARATERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco/cores catalogo grupo A, B e C
Acabamento	
Cor	Branco/cores catalogo grupo A, B e C
Brilho	Não aplicável
Textura	Não aplicável
Secagem: (20°C 65% HR)	
Superficial	ca. 2 horas
Lixagem	Não aplicável
Seco	ca. 6 horas
Viscosidade	105 ± 5 K.U. a 25 °C (Thomas-STORMER ASTM D-562).
Densidade (g/cm³):	1,51 ± 0,02 a 20 °C (picnómetro DIN 53217)

TEOR DE COV's

É aplicável a Diretiva 2004/42/CE.

Contém COV Max. 24g/l - O valor limite 2004/42/CE-IIA cat. a) para o produto pronto a usar é COV Max. 30g/l (2010).

EMBALAGENS

1, 5 e 15Lt.

ARMAZENAGEM

Conservado nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, a uma temperatura compreendida entre 5°C e 35°C, este produto é estável por um período de seis meses.

SEGURANÇA

Não decorrem riscos especiais para a saúde da utilização correta deste produto, recomendando-se apenas as medidas de proteção correntes.

Para obter mais informação deve consultar-se a ficha de segurança do produto.

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorreta dos produtos.
- Garantimos a constância da qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de fornecimento.