

DIERA PV NIV LOON

Descrição

Argamassa cimentícia autonivelante para regularização de pavimentos interiores com necessidades de espessuras mais elevadas compreendidas entre 3 mm e 30 mm. Pode ser recoberta com parquet, soalho, alcatifa, pavimentos sintéticos, material cerâmico e pedra natural. De fácil aplicação devido à sua grande fluidez. Endurecimento rápido. Muito boa adesão.

Classificada como CT C35 F10 segundo a norma EN 13813:2002.

Restrições de Aplicação

Não aplicar em espessuras inferiores ou superiores à recomendada.

Não aplicar em locais com humidade permanente.

Não aplicar sobre superfícies metálicas.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a forças de flexão.

Não aplicar diretamente sobre anidrita.

Suporte

Suportes de base cimentícia. Para situações de suportes que não são de base cimentícia, consultar o Departamento Técnico.

Os suportes deverão estar limpos, livre de poeiras, gorduras, tintas e suficientemente consistentes, tendo uma resistência mínima à tração de pelo menos 1 MPa e sem partículas soltas e desagregadas.

A preparação do suporte em caso de renovação, tem de ser realizada através de um processo mecânico (fresado, diamantado ou lixado).

Em caso de necessidade de reparação do suporte, repare no dia anterior.
Adequado para utilização em pisos radiantes.

Aplicar o primário **Aditek P**, sobre o suporte, em uma demão, (consultar ficha técnica) e deixar secar até formar uma película. O tempo de secagem do primário, depende das condições atmosféricas, sendo que nunca deverá ser inferior a 24 h.

Preparação

Preparar em recipiente estanque, limpo, protegido do sol, do vento e da chuva.

Adicionar o produto lentamente sobre água limpa; nunca aditivar.

Misturar os 20 kg do produto com aproximadamente 20 % a 21 % de água, (4,0 a 4,2 litros). Utilizar uma misturadora elétrica de baixa velocidade e misturar durante 3 a 4 minutos. Deixar reposar 2 a 3 minutos e, de seguida, misturar novamente durante 30 segundos. A pasta obtida tem de ser fluida, homogénea e sem grumos.

APLICAÇÃO	<p>Argamassa poderá ser aplicada de forma manual ou bombeada com recurso a máquinas específicas de bombagem.</p> <p>Utilizar talocha dentada e rolo de picos de forma a auxiliar no nivelamento e libertar possíveis bolhas de ar que se tenham formado.</p> <p>Quando necessário uma segunda camada, despolir e aplicar Aditek P.</p> <p>Assim que a argamassa comece a secar, não deve ser tocada. Deixar secar por 1 a 3 horas.</p> <p>O pavimento deve ser protegido de correntes de ar ou luz solar direta, nas primeiras 24 horas. Não cobrir a superfície com plástico ou outro tipo de material.</p> <p>Respeite as juntas de dilatação. Se a base não tiver juntas, o produto poderá ser aplicado sem quaisquer juntas de retração.</p> <p>Utilizar fitas especiais ou outros separadores flexíveis para evitar o contacto direto com as paredes, colunas, tubos ou outros objetos que estejam em contacto com o piso.</p> <p>Torna-se necessário ter o cuidado de lavar as máquinas, mangueiras e ferramentas quando estas não são utilizadas há aproximadamente 30 minutos.</p>
LIMPEZA	<p>Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação.</p> <p>Nunca utilizar soluções de ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.</p>
COMPOSIÇÃO	<p>Cimentos especiais.</p> <p>Inertes de sílica.</p> <p>Retentor de água.</p> <p>Resinas.</p> <p>Plastificantes.</p>
ARMAZENAGEM	Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas da humidade, por um período de um ano sobre a data de embalagem.
PACKING	Euro palete de madeira plastificada com polietileno de baixa densidade, com 960 kg -48 sacos, sacos de papel e polietileno de alta densidade, de válvula, com impressão da hora, data e linha de enchimento. Disponíveis em 20 kg.

FICHA TÉCNICA

SEGURANÇA

Utilizar aparelhos de proteção respiratória, luvas, óculos de segurança e vestuário adequado em especial sapatos de picos para autonivelante.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de aplicação:	+5 °C a 30 °C
• ambiente e suporte	
Tempos de utilização de pavimentos:	
• pessoal da obra com cuidado	1 a 3 horas
• recobrimento	1 a 3 dias
Resistência à compressão aos 28 dias (EN 13892-2:2002)	> 35 MPa
Resistência à flexão aos 28 dias (EN 13892-2:2002)	> 7 MPa
Tempo de utilização	15 a 30 minutos
Aderência ao betão (EN 13892-2:2002)	> 2 MPa
Espessura	3 a 30 mm
Retração (EN 13854-2:2002)	0,03 – 0,05 %
Classificação ao fogo (EN 13813:2002)	A1fl
Densidade aparente do pó	1,45 ± 0,20
Densidade aparente da pasta	2,00 ± 0,20
Granulometria	< 1 mm
Consumo	1,7 Kg/m ² /mm

Estes valores têm por base condições normalizadas de aplicação, e podem ser alterados com as variações de temperatura e humidade.