

## DIERA TC GROUT

<b>Descrição</b>	Argamassa monocomponente, tixotrópica, com fibras para a reparação estrutural do betão classe R4, segundo a norma NP EN 1504-3:2006.
<b>Restrições de Aplicação</b>	<p>Sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes à aplicação.</p> <p>Não aplicar sobre suportes de gesso.</p> <p>Este produto não é recomendado para o nivelamento de superfícies</p>
<b>Suporte</b>	<p>Os suportes (betão) devem estar limpos, secos, estáveis, livres de óleos, gorduras e tintas.</p> <p>Os elementos metálicos devem estar livres de ferrugem.</p>
<b>Preparação</b>	<p>Os suportes absorventes devem ser humedecidos até à saturação, evitando o encharcamento.</p> <p>Deitar de forma gradual o produto sobre a água de amassadura, 3,5 litros por saco de 25 kg. Nunca utilizar água em excesso.</p> <p>Amassar mecanicamente a baixas rotações com água limpa até obter uma argamassa fluida e homogénea.</p>
<b>Aplicação</b>	<p>Colocar a argamassa por vazamento imediatamente após a amassadura para aproveitar as propriedades expansivas.</p> <p>Respeitar rigorosamente a quantidade de água de amassadura.</p> <p>Esse produto está pronto para misturar com água; nunca adicionar nenhum tipo de aditivo que possa alterar as suas propriedades.</p> <p>Em preenchimentos sob placas deve prever-se uma saída para o ar deslocado em consequência do enchimento com argamassa.</p>
<b>Limpeza</b>	<p>Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a utilização.</p> <p>Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.</p>
<b>Composição</b>	<p>Cimento.</p> <p>Inertes de sílica.</p> <p>Retentor de água não tóxico.</p> <p>Fibras diversas naturais.</p>
<b>Armazenagem</b>	Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e

# FICHA TÉCNICA

protegidas, durante um período de 12 meses sobre a data de embalagem.

## PACKING

Palete de madeira plastificada com polietileno de baixa densidade, com 1200 kg (48 sacos) e 0,9 m<sup>3</sup> de volume, sacos de papel e polietileno de alta densidade, de válvula, com impressão da hora, data e linha de enchimento. Disponíveis em 25 kg.

## SEGURANÇA

Utilizar aparelhos de proteção respiratória, luvas, óculos de segurança e vestuário adequado. Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

## DADOS TÉCNICOS

Espessura mínima	10 mm
Espessura máxima	30 mm
Granulometria	≤ 3 mm
Consumo	2,00 Kg/m <sup>2</sup> /mm
Cor	Cinza
Resistência à compressão 28D	71,00 N/mm <sup>2</sup>
Resistência à compressão 24h	44,2 N/mm <sup>2</sup>
Resistência à compressão 12h	11,4 N/mm <sup>2</sup>
Resistência à flexão 28D	8,62 N/mm <sup>2</sup>
Resistência ao fogo	Classe A1

Estes valores têm por base condições normalizadas de aplicação, e podem ser alterados com as variações de temperatura e humidade.

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorreta dos produtos.
- Garantimos a constância da qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de fornecimento.