

PRIMÁRIO RV PLASCRYL

CONSIDERAÇÕES	Primário, constituído por uma dispersão aquosa de resinas acrílica, cargas minerais inorgânicas, areias de quartzo, pigmentos e aditivos específicos. Regulador de fundo Sistemas de Isolamento Térmico (ETICS)												
PROPRIEDADES	Boa elasticidade, impermeável à água atmosférica, permeabilidade ao vapor de água; Resistente aos alcalinos; Protegida contra fungos e algas; É de fácil aplicação.												
CARACTERÍSTICAS	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspetto</td><td>Liso</td></tr> <tr> <td>Cores</td><td>Branco, cores de catálogo</td></tr> <tr> <td>Densidade (picnómetro DIN 53217)</td><td>1,52 ± 0,02 a 20 °C</td></tr> <tr> <td>Viscosidade (DIN 53788)</td><td>110 a 130 Poises a 20 °C</td></tr> <tr> <td>COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/a) 30g/l (2010)</td><td>Este produto contém no máximo 29,9g/l</td></tr> <tr> <td>Tempo de secagem</td><td>6 a 24 horas (em função da temperatura e humidade)</td></tr> </tbody> </table>	Aspetto	Liso	Cores	Branco, cores de catálogo	Densidade (picnómetro DIN 53217)	1,52 ± 0,02 a 20 °C	Viscosidade (DIN 53788)	110 a 130 Poises a 20 °C	COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/a) 30g/l (2010)	Este produto contém no máximo 29,9g/l	Tempo de secagem	6 a 24 horas (em função da temperatura e humidade)
Aspetto	Liso												
Cores	Branco, cores de catálogo												
Densidade (picnómetro DIN 53217)	1,52 ± 0,02 a 20 °C												
Viscosidade (DIN 53788)	110 a 130 Poises a 20 °C												
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/a) 30g/l (2010)	Este produto contém no máximo 29,9g/l												
Tempo de secagem	6 a 24 horas (em função da temperatura e humidade)												
RENDIMENTO	0,100 a 0,150 kg/m ² .												
CAMPO DE APLICAÇÃO	Destina-se a ser aplicado sobre o barramento do Sistema de Isolamento Térmico (ETICS), para aumentar a adesão do Revestimento Plástico espesso "DIERA RV PLASCRYL" ao suporte, se pigmentado a cor, funciona também como regulador de fundo.												
APLICAÇÃO	O suporte a regularizar deve estar devidamente secos e isentos de sujidade, gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes. O Primário RV Plascryl deve ser aplicado numa única demão, após diluição com água limpa, na proporção de 20 a 30%.												
ARMAZENAMENTO	Conservada nas embalagens de origem hermeticamente fechadas e mantidas a uma temperatura superior a 0°C e ao abrigo da luz direta e fontes de calor. Apresenta uma estabilidade em armazém de um ano em embalagens de origem.												
SEGURANÇA	Não decorrem riscos especiais para a saúde na manipulação deste produto, contudo, as boas práticas recomendam o uso de equipamentos de proteção individual, luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador. Para mais informação consultar Ficha de Dados de Segurança												