

SELANTE DIERTACO (2010) DL 10948

COMPOSIÇÃO	Selante constituído por resinas sintéticas hidroxiladas, solventes apropriados, composto promotor de lixagem e aditivos.				
SUPORTE	Produto bicomponente destinado a ser aplicado como demão inicial (para selagem do suporte), no envernizamento de pavimentos de madeira.				
PROPRIEDADES	Quando misturado com o endurecedor respetivo forma, por reação, um poliuretano. O revestimento obtido com a aplicação deste produto apresenta boa capacidade de enchimento dos poros da madeira e tem lixagem fácil.				
ASPECTO	Líquido translúcido, levemente amarelado.				
VISCOSIDADE	50 - 70 Segundos a 20 °C (viscosímetro de fluxo 4 DIN 53211).				
DENSIDADE	1,01 ± 0,02 a 20 °C (picnómetro DIN 53217).				
FORNECIMENTO	É fornecido em duas embalagens, contendo uma o componente base e a outra o ENDURECEDOR PARA SELANTE DIERTACO (2010) DL 10949.				
TEOR DE VOLÁTEIS	É aplicável a Diretiva 2004/42/CE. Contém COV Max. 499 g/l - O valor limite 2004/42/CE-IIA cat. i) para o produto pronto a usar é COV Max. 500 g/l (2010).				
RENDIMENTO	8 - 12 Metros quadrados por litro por demão, dependendo da técnica de aplicação e da porosidade do suporte a envernizar.				
SECAGEM	A secagem superficial ocorre cerca de uma hora após a aplicação, sendo possível efetuar a lixagem ao fim de seis horas, possibilitando o reenvernizamento. Estes intervalos de tempo são muito afetados pela espessura da camada aplicada, pela temperatura e humidade ambiente e pela ventilação local.				
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	As superfícies a envernizar devem estar secas, isentas de sujidade, poeiras, ceras ou gorduras e lixadas no sentido das fibras da madeira. Se existir um revestimento anterior, deteriorado, deve ser completamente removido.				
APLICAÇÃO	O selante deve ser convenientemente mexido antes de ser utilizado, para garantir a sua homogeneização, especialmente após períodos longos de armazenamento. Para aplicação deve adicionar-se o endurecedor ao selante na proporção a seguir indicada, mexendo cuidadosamente a mistura obtida e deixando-a repousar durante alguns minutos antes de iniciar o envernizamento:				
LIMPEZA	<table border="1" data-bbox="398 1596 1414 1664"> <tr> <td>SELANTE DIERTACO DL 10948</td> <td>1 Parte em peso ou volume</td> </tr> <tr> <td>ENDURECEDOR DL 10949</td> <td>1 Parte em peso ou volume</td> </tr> </table> <p>Esta mistura é utilizável durante um período de quatro a seis horas (dependendo da temperatura) devendo ser mantida, de preferência, num recipiente fechado. O produto deve ser aplicado com rolo de pelo curto ou com trincha, sem diluição.</p> <p>O material utilizado deve ser imediatamente lavado com diluente próprio, e seco.</p>	SELANTE DIERTACO DL 10948	1 Parte em peso ou volume	ENDURECEDOR DL 10949	1 Parte em peso ou volume
SELANTE DIERTACO DL 10948	1 Parte em peso ou volume				
ENDURECEDOR DL 10949	1 Parte em peso ou volume				

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ARMAZENAGEM

Conservado nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, a uma temperatura compreendida entre 5°C e 35°C, o produto é estável por um período de seis meses.