

# SOLUÇÃO LIMPEZA DE CERÂMICA

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                          | <p>Produto constituído por uma solução aquosa de um hidrácido forte.</p> <p>Permite a neutralização dos óxidos e constituintes alcalinos superficiais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CAMPO DE UTILIZAÇÃO</b>                | <p>Destina-se à remoção e limpeza de contaminantes de superfícies que sejam atacados quimicamente em meio ácido, mais precisamente em cerâmica.</p> <p>Deve proceder-se a um ensaio prévio, antes da aplicação efetiva do produto, dada a diversidade de cerâmicos existentes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES</b>         | <p>Assegurar que a base a impregnar está bem seca e limpa de poeiras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO DE APLICAÇÃO</b>              | <p>Afim de garantir uma desagregação eficaz dos contaminantes deve-se molhar bem toda a superfície a tratar, espalhando o produto com uma escova ou trincha (de preferência dotadas de cabo longo).</p> <p>Observa-se um borbulhar vigoroso da solução enquanto decorre a reação de neutralização.</p> <p>Deixar o produto atuar durante 10 a 15 minutos até que o borbulhar cesse, indicando que todo o ácido foi neutralizado.</p> <p>Repetir o tratamento se necessário.</p> <p>No final, lavar e escovar a superfície tratada com água limpa, para remover os resíduos que se desagreguem e todo o excesso de ácido existente.</p> <p><b>Rendimento (teórico):</b> 10 -12m<sup>2</sup>/L (Este rendimento é muito influenciado pela natureza e estado da superfície a tratar.</p> <p><b>Intervalo entre demãos:</b> Não aplicável.</p> <p><b>Diluyente de limpeza:</b> Água.</p> |
| <b>COMPONENTES</b>                        | <p>Monocomponente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SOLVENTES E PROPORÇÕES DE DILUIÇÃO</b> | <p>Deve ser aplicado sem qualquer tipo de diluição.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONDIÇÕES DURANTE APLICAÇÃO</b>        | <p>Para uma boa aplicação, a temperatura ambiente deverá estar entre 5 e os 30°C e a humidade relativa entre os 50 e os 70%. As superfícies não deverão estar acima dos 25°C e evitar a aplicação com incidência direta do sol e evitar o vento forte ou canalizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## CARATERÍSTICAS FÍSICAS

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Cor</b>                    | Não aplicável                                           |
| <b>Acabamento</b>             |                                                         |
| <b>Cor</b>                    | Não aplicável                                           |
| <b>Brilho</b>                 | Não aplicável                                           |
| <b>Textura</b>                | Não aplicável                                           |
| <b>Secagem: (20°C 65% HR)</b> |                                                         |
| <b>Superficial</b>            | Não aplicável                                           |
| <b>Lixagem</b>                | Não aplicável                                           |
| <b>Seco</b>                   | Não aplicável                                           |
| <b>Viscosidade</b>            | 10 a 11 seg.a 20 °C (Viscosímetro de fluxo 4 DIN 53211) |
| <b>Densidade (g/cm³):</b>     | 1.02 ± 0,02 a 20 °C (picnómetro DIN 53217)              |

**TEOR DE COV's** Não aplicável.

**EMBALAGENS** 1, 5 e 25 Lt.

**ARMAZENAGEM** Conservado nas embalagens originais, hermeticamente fechadas, a uma temperatura compreendida entre 5°C e 35°C, este produto é estável por um período de seis meses.

**SEGURANÇA** Dada a natureza ácida corrosiva deste produto devem ser tomadas precauções durante a sua manipulação e utilização.

Evitar todo o contacto accidental com a solução usando o material de proteção adequado (luvas e botas de borracha impermeáveis e óculos de proteção).

Em caso de contacto com a pele, lavar a região atingida com água abundante e sabão; despir imediatamente qualquer peça de vestuário contaminada.

Se o produto atingir os olhos, irrigá-los com água durante alguns minutos e procurar rapidamente assistência médica.

Para obter mais informação deve consultar-se a ficha de segurança do produto.

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorreta dos produtos.
- Garantimos a constância da qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de fornecimento.